

<b>Bindemittelbasis</b>	70% Leinöl, 30% chinesisches Nussholzöl
<b>Verwendungszweck</b>	Schutzanstrich auf alle Holzflächen im Innen- und Außenbereich. Für Lackierungen von Möbeln. Haftgrundanstrich auf Metallflächen.
<b>Eigenschaften</b>	Hoch wasserdampfdurchlässig, hoher Trockenauszug, gute UV-Beständigkeit, hervorragende Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen, sehr gutes Deckungsvermögen, sehr abrieb- und stoßfest, beständig gegen Basen und Gase, absolut kochfest, hoch hitzebeständig, salzwasserfest, enthält keine Lösungsmittel und ist absolut chemiefrei.
<b>Farbton</b>	Goldgelb, farblos.
<b>Glanzgrad</b>	Hochglänzend.
<b>Mischbar</b>	Mixol Abtönpasten oder in Farbmischanlagen
<b>Verdünnung</b>	<b>reines</b> Balsamterpentinöl (z.B. Kreidezeit). <b>Nicht anzuwenden:</b> alle aromatenfreien Verdünnungen.
<b>Hautbildung</b>	LE TONKINOIS enthält keinerlei Lösungsmittel und bildet daher - je nach Temperatur - nach ca. 6 Stunden eine Haut. Diese muß entfernt und darf nicht mit verrührt werden.
<b>Selbstentzündung</b>	Mit Leinöl getränkte Lappen immer über Nacht ins Wasser legen, dann entsorgen.
<b>Beschichtungsaufbau</b>	Im Innenbereich zwei Anstriche, Außenbereich 4 Anstriche. Der Anstrich ist grundsätzlich in dünnen Schichten aufzutragen. Es darf täglich nur ein Anstrich ausgeführt werden.
<b>Trocknung</b>	Chemisch durch Oxydation (Aufnahme von Sauerstoff). Trocken je nach Witterung in zwei Stunden, hart nach 8 Stunden.
<b>Zwischenschliff</b>	Nach jedem Anstrich anrauen.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Sollte nicht unter Null Grad und in praller Sonne verarbeitet werden. Bei feuchter Witterung, auf die Bearbeitungsoberfläche achten. Darf nicht auf feuchte Untergründe gestrichen werden.
<b>Bootsbau</b>	Außenbereich mindestens sechs Anstriche, Innenbereich Ausnahme: Niedergang, hier müssen vier Schichten aufgetragen werden.
<b>Grundierungen</b>	<b>Neues Holz:</b> Allseitig mit LE TONKINOIS unter Zugabe von 10 % Balsamterpentinöl grundieren. <b>Altes Holz:</b> Nach gründlichem Anschleifen grundieren mit 10 % Balsamterpentinöl. Vier Anstriche auf die Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt.

<b>Lasuraufträge</b>	Zwei farbige Anstriche sowie zwei farblose Anstriche. Je nach Intensität des lasierend eingestellten Naturlackes. LE TONKINOIS kann auch mit 4 farbigen Anstrichen verarbeitet werden.
<b>Einsatzgebiete</b>	Dachuntersichten, Holzverschalungen, Fenster, Türen, Gartenzäune, Gartenlauben, Garagentore, Balkonbrüstungen, Balkongeländer, Holzdielenböden, Gartenmöbel, auf alle Teakhölzer
<b>Metallflächen</b>	Als Haftgrund- oder Endanstrich auf Metallflächen, wie Kupfer, Aluminium, Zink und Eisen. Auf Kupfer nach dem Anschleifen oxydierter Flächen, als Schutzanstrich zur Verhinderung weiterer Oxydationen. Abgetönt mit Mixol LW Typen rehbraun und schwarz wird LE TONKINOIS im Farbton Altkupfer eingestellt. Ein Abplatzen ist aufgrund der öligen Bindemittel ausgeschlossen. Zwei Beschichtungen sind ausreichend.
<b>Holzinnenbereich</b>	Holzdecken, Fenster, Türen, Treppengeländer, Treppenstufen, Parkettböden. Korkbeläge. Wandvertäfelungen.
<b>Parkett</b>	Anstrichauftrag in drei bis vier Schichten.
<b>Möbel</b>	Tische, Schreibtische, Schränke, Arbeitsplatten in der Küche, antike Möbel mit Intarsien etc.
<b>Zusammenfassung</b>	<p>LE TONKINOIS ist ein vielseitig einsetzbarer Naturlack mit sehr guten Eigenschaften. Biegsam, sehr elastisch, kochfest, hoch hitzebeständig, salzwasserfest, beständig gegen Basen und Gase, gute UV-Beständigkeit, beständig gegen Temperaturschwankungen, keine Lösemittel und absolut chemiefrei.</p> <p>Wo andere viele unterschiedliche Lacke brauchen( Bootslack, Möbellack, Parkettlack, Holzverschalungen, Kottofliesen, Haftgrundanstrich auf verzinkte Flächen Kupfer), benötigen Sie nur einen einzigen Lack LE TONKINOIS.</p>
<b>Applikationen</b>	LE TONKINOIS kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.
<b>Hinweis!</b>	Holzflächen die Risse auf waagerechten Flächen aufweisen, sollten mit LE TONKINOIS Transparentspachtel verschlossen werden. Der Transparentspachtel ist aus dem gleichen Material wie der Lack, nur wesentlich kompakter eingestellt. So vermeiden Sie bei Feuchtigkeit ein Quellen des Holzes in Risszonen und beugen Anstrichschäden vor.
<b>Französische Marine</b>	LE TONKINOIS ist von der französischen Marine als Schiffslack zugelassen und aufgrund seiner überragenden Eigenschaften und Anwendungsbereiche zertifiziert.
<b>Untergrundprüfung!</b>	Jeder Anwender hat eigenverantwortlich den zu beschichtenden Untergrund auf seine Eignung als Anstrichträger zu prüfen. Bei unsicheren Untergründen sind Probeanstriche zwingend notwendig, um eventuelle Schäden vorzubeugen. Im Zweifelsfall unbedingt den Hersteller oder dessen Vertreter um Rat bitten. Bei tropischen Hölzern Auskunft einholen.